

SHIVAKASHY



Massa volumica apparente (EN 1936)	2608 kg/m ³
Resistenza a flessione (EN12372)	11.4 MPa
Resistenza a compressione dopo gelo-disgelo (EN 12371-1926)	196 MPa
Resistenza all'abrasione (EN 14157)	21 mm
Resistenza allo scivolamento, asciutto-piano lucido (EN 14231)	39 SRV
Assorbimento d'acqua (EN 13755)	0.5%
Reazione al fuoco	A ₁
Origine	India



SOLMAR